

Special Structure

Dekoratīva piedeva reljefas virsmas iegūšanai

- Smalka un vidēja izmēra daļīnas
- Struktūrveida virsma



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Pielietojums	Lietojama atbilstoši krāsas lietošanas pamācībai gan iekšdarbos, gan ārdarbos. Piemērota jaunām vai iepriekš krāsotām gipškartona plātņu, apmestām, betona un ķieģeļu virsmām.	
Piemērotas krāsas	Piemērota sekojošām iekšdarbu un ārdarbu krāsām: <i>Interior White, Interior Soft, Interior Satin, Interior Kitchen, Interior Bath, Vivacolor 3, Vivacolor 7, Vivacolor 12, Vivacolor 20, Vivacolor Acrylate Matt, Hansa Sokkel, Hansa Façade, Hansa Silicate</i> .	
Daļīnu izmērs	Fine (smalkas) – līdz 0,6 mm; Medium (vidējas) – līdz 1,0 mm.	
Patēriņš (vienai kārtai)	3-4 m ² /l (gatavs maisījums) vienā kārtā uz iepriekš krāsotām gludām virsmām.	
Tonēšana	Dekoratīvo struktūrpiedevu <i>Special Structure</i> var pievienot baltais vai tonētai krāsai. Krāsa ir jānotonē pirms sajaukšanas ar struktūrpiedevu. Ievērot izmantotās krāsas lietošanas pamācību.	
Uzklāšanas metodes	Uzklāšana ar otu vai rulli.	
Žūšanas laiks	(+23 °C, relatīvais gaisa mitrums 50%) Atbilstošs izmantotās krāsas žūšanas laikam.	
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	No darbarīkiem notīrīt lieko krāsu un izmazgāt ar izmantotajai krāsai ieteicamo šķīdinātāju.	
Uzglabāšana	Uzglabāt sausā vietā.	
Uzglabāšanas laiks	Uzglabāšanas laiks nav ierobežots.	
Ķīmiskā izturība	Atbilstoša izmantojamai krāsai.	
Iepakojumi	4,0L (iepakots 14,0L konteinerā); 1,0L	

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAGATAVOŠANA

Virsmu sagatavojiet atbilstoši izmantotās krāsas lietošanas pamācībai.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI

Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C, gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Krāsošanas laikā ir jāizvairās no caurvēja.

KRĀSOŠANA

Pirma kārtu nokrāsojiet ar krāsu bez *Special Structure*. Sagatavojiet *Special Structure* un krāsas maisījumu attiecībā 1:2-2,5 (pēc tilpuma). Pirms krāsošanas rūpīgi samaisiet krāsu un struktūrpiedevu. Otrajai kārtai izmantojiet krāsu ar struktūrpiedevu. Lai iegūtu stingrāku un izturīgāku virsmu, var uzklāt trešo krāsas kārtu bez struktūrpiedevas.

Krāsošana ar silikāta krāsu:

Sagatavojiet maisījumu, kas sastāv no 6L *Hansa Silicate* + 2L *Hansa Silicate Primer* + 4L *Special Structure*. Pirms krāsošanas rūpīgi samaisiet krāsu un struktūrpiedevu. Uzklājiet pirmo struktūrkāras kārtu. Otrajai kārtai izmantojiet silikāta krāsu *Hansa Silicate* bez *Special Structure*.

UZMANĪBU!

Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas nepieciešamo tonētas krāsas daudzumu no dažādiem iepakojumiem sajauciet vienā traukā. Uzklājiet ar rulli vai otu. Gatavās virsmas struktūra var atšķirties atkarībā no izmantotā krāsošanas darbarīka. Krāsas maisījums krāsošanas laikā ir regulāri jāsamaisa. Ievērojiet izmantotās krāsas lietošanas pamācību.

DARBARĪKU MAZGĀŠANA

No darbarīkiem notīriet krāsas atlikumus, izmazgājiet ar izmantotajai krāsai ieteicamo šķīdinātāju.

VIRSMAS KOPŠANA

Virsmas tīrīšanu var veikt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantot ūdenī vai neitrālā (pH 6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Ľoti netīru virsmu tīrīšanai izmantot vāji sārmainā (pH 8-10) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Sagatavojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, ievērojiet ražotāja norādījumus. Pēc krāsošanas virsmu nedrīkst pakļaut lielai slodzei, jo pilnīgu cietību un nodilumizturību krāsotā virsma sasniedz apmēram 1 mēneša laikā. Ja virsmu nepieciešams tīrīt pirms šī termiņa, to var viegli tīrīt ar ūdenī samitrinātu sūkli vai lupatu.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

TRANSPORTĒŠANA

Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

www.vivacolor.lv