



# TIKKURILA LIITU TĀFEĻU KRĀSA



## APRAKSTS

Ūdens bāzes krāsa tāfeļu krāsošanai.

## IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

Sienas, mēbeles.

## PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota tāfeļu virsmu veidošanai. Uz krāsotās virsmas ir viegli rakstīt ar krītu un pēc tam to ir viegli notīrīt.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktu kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 15.06.2020

# LIITU

## TEHNISKIE DATI

Bāzes krāsas	A BĀZE, C BĀZE
Toņi	<b>Toņu kartes:</b> Tikkurila Symphony 2436 - toņu karte, Izjūti krāsas - toņu karte. Tonējama atbilstoši tikkurila Toņu kartēm. Gatavais tonis Melns.
Spīdums	Matēts.
Patēriņš	8-10 m <sup>2</sup> /l.
Iepakojumi	A BĀZE: 0.225 l, 0.9 l C BĀZE: 0.225 l, 0.9 l
Uzklāšanas metode	Ar rulli, otu vai izsmidzinātāju. Tradicionālajai izsmidzināšanai: smidzinātāja sprausla 1.6 - 1.8 mm, spiediens 3 - 4 bar, atšķaidīšana 15-30% apmērā no tilpuma. Bezgaisa izsmidzināšanai: smidzinātāja sprausla 0.011" - 0.013", spiediens 140 - 160 bar, atšķaidīšana 0-5% apmērā no tilpuma. Augstspiediena izsmidzināšanai: smidzinātāja sprausla 0.011" - 0.013", spiediens 140 - 160 bar. Atomizētam gaisa spiedienam jābūt apm. 2 bar, atšķaidīšana 0-5% apmērā no tilpuma.
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)	Var pārkrāsot apm. pēc 6 stundām. Nožuvusi un gatava lietošanai apm. pēc 1 nedēļas.
Bīvums (kg/l)	Apm 1.2 kg/l, atkarībā no toņa, ISO 2811.
Noturība pret mitru berzi	SFS-EN 13300 klase I, ISO 11998.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	39
Uzglabāšana	Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktā kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.



# LIITU

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamām virsmām ir jābūt sausām, gaisa temperatūrai vismaz +8 °C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

### Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

No nekrāsotām virsmām notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, nošpaktelēt virsmas ar piemērotu špakteļtepi un nožuvušu virsmu noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Virsmas nogruntēt ar Varma gruntskrāsu, mēbeles Helmi Pohjamaali vai Otex Akva.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību uz etiketes. Ľaut nožūt. Virsmu noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Plaisas un iedobumus aizpildīt ar piemērotu špakteļtepi. Ja nepieciešams, nogruntēt ar Varma gruntskrāsu, Helmi Pohjamaali vai Otex Akva.

### Pārklašana

Pirms lietošanas Liitu rūpīgi samaisīt. Ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni. Uzklāt 1-2 kārtās ar otu, rulli vai izsmidzinātāju.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli. No darbarīkiem notīrīt lieko krāsu. Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Sacietējušas krāsas iztīrīšanai no darbarīkiem ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Nepieciešamības gadījumā, virsmu var tīrīt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas: Virsmu tīra ar neitrālu mazgāšanas līdzekli (pH 6-8) un mīkstu suku, sūkli vai lupatiņu. Ľoti netīras virsmas tīra ar viegli sārmainu mazgāšanas līdzekli (pH 8-10) un lupatiņu, suku vai sūkli. Virsmu rūpīgi noskalo ar ūdeni.

Normālos apstākļos virsma savu galējo cietību un izturību sasniedz mēneša laikā, tādēļ šajā laikā ar virsmu jāapietas saudzīgi. Ja virsmu nepieciešams tīrīt agrāk, jāizmanto mīksta suka, mitra lupatiņa vai birste.

### Remontkrāsošana

Ar Liitu iepriekš krāsotas virsmas uzreiz var pārkrāsot ar krāsu Liitu. Skatīt sadalu "Sagatavošana".

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARKĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol un 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons (BIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produktā kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegtu informāciju bez brīdinājuma.