

# CAPAROL Samtex 20 E.L.F.

Patvarūs dažai. 1 atsparumo šlapiam trynimui klasė.



## Produkto aprašymas

Paskirtis	Vidaus paviršiams padengti lygiais, labai patvariais, šlapiam trynimui atspariais, faktūros neuždengiančiais šilko blizgesio dažų sluoksniais. Ypač tinka paviršiams, kuriuos veikia didelės apkrovos, pvz., mokyklose, ligoninėse, vaikų darželiuose, visuomeniniuose pastatuose, biuruose, viešbučiuose, restoranuose, koridoriuose, laiptinėse ir kt., nes dažai yra labai patvarūs ir gerai valomi. Be to, labai tinka šiurkštaus pluošto, reljefinių arba spaustų tapetų, taip pat „Capaver Glasgewebe“ stiklo audinių apmušalų faktūrai pabrėžti, suteikiant gražų, šilko blizgesio efektą.
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Skiedžiami vandeniu, ekologiški, silpno kvapo</li> <li>■ Labai balti</li> <li>■ Gera dengiamoji geba</li> <li>■ Difuziški</li> <li>■ Labai gerai valomi ir atsparūs vandeninėms dezinfekavimo ir buitinėms valymo priemonėms</li> <li>■ Lengvai dengiami</li> </ul>
Pagrindinė medžiaga	Sintetinė medžiaga – lateksas pagal DIN 55 945.
Pakuotė/indų talpa	1 bazė (balta): 2,5l, 5l, 10l, 15 l. 2 ir 3 bazė (skaidri): 2,5l, 5l, 10l.
Spalvos	<p><b>Balta</b> (1 bazė).</p> <p>Skaidri (2 ir 3 bazė), dažai naudojami tik nuspalvinti.</p> <p>„CAPAROL Samtex 20 E.L.F.“ dažus galima patiems nuspalvinti „CaparolColor Vollton- und Abtonfarben“ (buvę „Alpinacolor“) arba „AVA - Amphibolin Vollton- und Abtonfarben“ spalvinamaisiais dažais.</p> <p>Spalvinant patiems, reikiamą dažų kiekį reikia sumaišyti iškart, kad nebūtų atspalvio skirtumų.</p> <p>Vienos spalvos dažų perkant 100 l ir daugiau, galima užsisakyti nuspalvinti gamykloje.</p>
Blizgesio laipsnis	Šilko blizgesio
Laikymas	Vėsiai, bet ne šaltyje.
Techniniai duomenys	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Šlapias trynimas: 1 klasė, atitinka „atsparūs šlapiam trynimui“ klasę pagal DIN 53 778</li> <li>■ Dengiamumas: 2 klasės dengiamoji geba, kai išeiga 7 m<sup>2</sup> / l arba sąnaudos 140 ml/ m<sup>2</sup></li> <li>■ Didžiausias grūdelių dydis: Smulkus (&lt; 100 μm)</li> <li>■ Tankis: Apie 1,4 g/ cm<sup>3</sup></li> </ul>



Nuorodos

Dėl spalvinimo galimi nedideli parametų neatitikimai.

## Dengimas

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18 363, 3-čią pastraipą.

Pagrindo paruošimas

### PII ir PIII skiedinio grupių tinkai:

Tvirti, normaliai įgeriantys tinkai dengiami be išankstinio paruošimo. Stambiai akyti, byrantys, įgeriantys tinkai gruntuojami „OptiGrund E.L.F.“ arba „CapaSol“.

### PIV ir PV skiedinio grupių gipso ir gatavi tinkai:

Gruntuojama „Caparol–Haftgrund“ arba „SamtGrund“.  
Gipso tinkas su sukepusiu paviršiumi nušlifuojamas ir nuvalius dulkes nugruntuojamas „Caparol–Tiefgrund TB“.

### Betonas:

Pašalinami medžiagos likučiai, o taip pat tepančios ir byrančios dalelės.

### Akytasis betonas:

Gruntuojama „Capaplex“, atskiedus vandeniu santykiu 1:3 .

### Gipso plokštės:

Įgeriančios plokštės gruntuojamos „OptiGrund E.L.F.“ arba „Caparol–Tiefgrund TB“. Tankios, lygios plokštės gruntuojamos sankibą gerinančiu gruntu „Caparol – Haftgrund“ arba „SamtGrund“.

### Silikatinių plytų ir paprastų plytų mūras:

Dengiamas be išankstinio apdorojimo.

### Apkrovą išlaikantys sluoksniai:

Matiniai, silpnai įgeriantys sluoksniai dengiami be išankstinio paruošimo. Blizgūs paviršiai ir emaliais padengti sluoksniai paširkštinami. Gruntuojama „Caparol – Haftgrund“ arba „SamtGrund“.

### Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

Pašalinami apkrovos neišlaikantys, padengti emaliais ir dispersiniais dažais arba sintetinės dervos tinko sluoksniai.  
Silpnai įgeriantys, lygūs paviršiai gruntuojami „Caparol – Haftgrund“ arba „SamtGrund“. Stambiai akyti, byrantys arba įgeriantys paviršiai gruntuojami „OptiGrund E.L.F.“ arba „CapaSol“. Apkrovos neišlaikantys mineralinių dažų sluoksniai pašalinami mechaniškai ir, nuvalius dulkes, gruntuojami „Caparol–Tiefgrund TB“.

### Klijinių dažų sluoksniai:

Nuplaunami visiškai. Gruntuojama „Caparol–Tiefgrund TB“.

### Nedažyti šiurkštaus pluošto, reljefiniai ir spausti popieriniai apmušalai:

Dengiami be išankstinio apdorojimo.

### Atsokę apmušalai:

Pašalinami visiškai. Nuplovus klijus ir makulatūrą, gruntuojama „Caparol–Tiefgrund TB“.

### Pelėsių pakenkti paviršiai:

Pelėsių arba grybelių apnašos pašalinamos mechaniškai šlapiu šepetiu, nuskutomos arba nugrąndomos. Paviršiai nuplaunami „Capatox“ ir paliekami gerai išdžiūti. Gruntuojama priklausomai nuo pagrindo rūšies ir savybių. Stipriai pakenktų paviršių viršutinis sluoksnis dengiamas „Indeko-W“ arba „Malerit-W“.

### Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių arba riebalų dėmėmis:

Nikotino nešvarumai, suodžių arba riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu su buitinėmis valymo priemonėmis ir paliekama gerai išdžiūti. Išdžiūvusios vandens dėmės valomos sausu šepetėliu. Gruntuojama izoliuojančiu gruntu "Caparol-AquaSperrgrund" (Techninė informacija Nr. 384). Stipriai suteptų paviršių baigiamasis sluoksnis dengiamas „Caparol IsoDeck“ (Techninė informacija Nr. 848).

## Mediena ir medžio dirbiniai:

Padengiami vandeniu skiedžiamais, ekologiškais emaliais „Capacryl Acryl-Lacken“ arba medienos dažais „Capadur-Color“ (Techninė informacija Nr.960 ir Nr.190).

## Maži trūkumai:

Po atitinkamo pirminio apdorojimo "Caparol-Akkordspachtel" ištaisoma pagal instrukciją ir esant reikalui nugruntuojama.

Dengimo būdas

Dengiama teptuku, voleliu ir beoriu purkštuvu.

Sluoksnių sandara

## Grunto ir tarpinis sluoksnis:

"SamtGrund" arba „CAPAROL Samtex 20 E.L.F.“, atskiedus iki 5% vandens.

## Baigiamasis sluoksnis:

„CAPAROL Samtex 20 E.L.F.“, atskiedus iki 5% vandens.

Sąnaudos

Ant lygių paviršių – 135 ml/ m<sup>2</sup>. Ant šiurkščių paviršių atitinkamai daugiau.

Kiek reikia tiksliai – apskaičiuosite padengę bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti + 5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta ir gali būti dengiamas po 4-6 val. Visiškai išdžiūsta ir apkrovą išlaiko po ~ 3 dienų.

Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankiai

Teptukas, volelis ir beoris purkštuvai.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai iš karto plaunami vandeniu.

Nuorodos

Kad dažai paviršių padengtų vienodai, denkite vienu mostu užgriebdami už ką tik padengto ploto.

## Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis, iškart nuplaukite jas vandeniu. Purkšdami, stenkitės neįkvėpti išpurškiamųjų dalelių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ir žemės gruntą.

Tikslesni duomenys, žr. "Saugos duomenis".

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų liekanos, sausi – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šio produkto grupė (A/a): daugiausiai 30 g/l (2010). Šiame produkte yra mažiau nei 1 g/l.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilio acetoato derva, titano dioksidas, silikatai, kalcio karbonatas, vanduo, priedai, konservuojančios medžiagos.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.

Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis pas mus. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

**UAB „Caparol Lietuva“**, Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt www.caparol.lt

## Techninė informacija Nr. Nr. TIEX-D008D-OE - atnaujinta sausio 2018

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt).

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv  
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lääke tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee  
UAB „Caparol Lietuva“ Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt