

# VADSTENA FÄRG AB

## TEHNISKĀ DATU LAPA

2020-04-20

## Svensk Svart Slamfärg, zviedru tradicionālā melnā krāsa

Zviedru tradicionālā melnā krāsa. Krāsa nodrošina virsmu, kas "elpo" un dabīgā veidā aizsargā koksni. Spīdums: pilnībā matēts.

### PIELIETOŠANA

Ar šo krāsu ir apstrādājamas virsmas, kas iepriekš bijušas krāsotas ar tāda paša tipa krāsu vai neapstrādātus zāgmateriālus un neēvelētu koku.

Krāsa ļauj sienām elpot, lai mitrums varētu iztvaikot caur sienām.

**Krāsa domāta neapstrādātam kokam, nekad neizmantojiet Svensk Svart Slamfärg ēvelētiem dēļiem!**

### TEHNISKIE DATI

**Sausais atlikums** Apm. 32 % no tilpuma

**Pigments** Triirona tetraoksīds

**Saistviela** Linsēklu eļļa, kviešu milti

**Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)** Produkts satur maks. 130 gramus GOS/l. Robežvērtība ir 0 grami GOS/l (kat. A/d).

**Praktiskai spatēriņš** Apm. 3 m<sup>2</sup>/l

**Blīvums apm.** 1.1 -1.2 g/ml

**Žūšanas laiks pie +23°C / relatīvais gaisa mitrums 50%** Pārkrāsot var pēc 4 h

**Instrumentu tīrīšana** Ar ūdeni

**Spīdums** Pilnīgi matēts

**Krāsa** Melna

### LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

**Krāsošana uz jaunas virsmas:** Krāsojiet ar krāsu, kas atšķaidīta ar apm. 10% ūdens. Ļaujiet nožūt 24 stundas un otro reizi krāsojiet ar atšķaidītu krāsu. Krāsu uzklāj pēc iespējas plānāk, līdz tiek sasniegts pietiekams pārklājums.

**Krāsošana uz iepriekš krāsotas ar tāda paša tipa krāsu virsmas:** Ar slotu un stiepi birsti no virsmas notīriet visus netīrumus un atlūpušo krāsu. Notīriet putekļus ar mikstu suku, izmantojiet aizsargmasku. Noskalojiet virsmu ar ūdens šļūteni. Pirms krāsošanas ļaujiet virsmai nožūt. Krāsojiet ar krāsu, kas atšķaidīta ar apm. 10% ūdens. Krāsu uzklājiet pēc iespējas plānāk, līdz tiek sasniegts pietiekams pārklājums.

Uzklāšanas un žūšanas laikā apkārtējā gaisa, virsmas un krāsas temperatūrai jābūt virs + 50 ° C un relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%. Izvairieties no krāsošanas tiešos saules staros vai uz siltām virsmām.

Ja koksne pastāv pelējuma sporu risks, vispirms apstrādājiet ar pretpelējuma līdzekli. Krāsu uzklāj plānās kārtās. Krāsojiet no augšas uz leju. Ja rodas krāsas zviņošanās, notīriet vaļēju materiālu un pārkrāsojiet.

Pirmo reizi krāsa var "aizsprostoties" ap nagu galvām, mezgliem un sveķiem bagātās vietās. Jūs varat rupjāk apstrādāt šīs vietas ar rupju smilšpapīru.

**Uzglabāšana** Uzglabāt vēsā vietā. Nedrīkst likt sasalt.

Šis datu lapas informācija ir balstīta uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Attēli ir tikai orientējoši un ir atkarīgi, piemēram, no krāsas un spīduma. Tā kā mēs nekontrolējam lietošanas un lietošanas apstākļus, mēs esam atbildīgi tikai par produkta kvalitāti un garantējam, ka tas atbilst mūsu kvalitātes kontrolei. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies, lietojot produktu pretēji norādījumiem vai paredzētajam lietojumam. Materiālu drošības datu lapu jaunākās versijas ir atrodamas mūsu mājas lapās [www.vadstenafarg.se](http://www.vadstenafarg.se).

Importētājs: SIA "Krāsu serviss" | Vienības gatve 93, Rīga, Latvija LV-1058 | +67 33 12 03 | [info@krasuserviss.lv](mailto:info@krasuserviss.lv) | [www.krasuserviss.lv](http://www.krasuserviss.lv)

Piegādātājs: "Hagmans Nordic" AB | Industrigatan 7, S-53473 | Stora Levene | Zviedrija | (+46) 512 180 000 | [www.colorex.se](http://www.colorex.se)

Ražotājs: "Vadstena Färg" AB | Platensgatan 21 591 35 | Motala, Zviedrija | (+46) 143 63 47 00 | [www.vadstenafarg.se](http://www.vadstenafarg.se)