



TIKKURILA

MIRANOL

PRET TRIECIENIEM IZTURĪGA ALKĪDA KRĀSA / SPĪDĪGA

APRAKSTS

Tiksotropa alkīda krāsa ar vieglu aromātu.

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Mēbeles, priekšmeti, darbarīki, laivas, velosipēdi, izkārtnes u.c.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Tiksotropa alkīda krāsa koka un metāla virsmu krāsošanai iekšdarbos un ārdarbos. Miranol ir viegli uzklājama, neveido notecējumus un viegli izlīdzinās uz virsmas.





TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 24.07.2020

MIRANOL

TEHNISKIE DATI	
Bāzes krāsas	A BĀZE, C BĀZE
Toņi	Toņu kartes: Izjūti krāsas - toņu karte, Tikkurila Symphony 2436 - toņu karte. Tonējama saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm.
Spīdums	Pilnīgi spīdīgs.
Patēriņš	12 - 14 m ² /l metāla virsmas. 10 - 12 m ² /l gludas koka virsmas.
Iepakojumi	A BĀZE: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BĀZE: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l
Uzklāšanas metode	Ota, rullis vai izsmidzinātājs. Bezgaisa izsmidzinātājs: sprausla 0.009" - 0.013" t.i. 0.230 - 0.330 mm. Atšķaidīšana: 10 – 20 % pēc tilpuma. Tradicionālais izsmidzinātājs: sprausla 1.4 mm – 1.8 mm. Atšķaidīšana 25-35 % pēc tilpuma (DIN4 18-25 s)(Krāsojot ar izsmidzināšanu, sausas plēves biezums nedrīkst pārsniegt 40 μm).
Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)	Putekļi neliņ pēc 3-4 stundām, var pārkrāsot apm. pēc 24 stundām.
Blīvums (kg/l)	0.9 - 1.1 kg/l atkarībā no toņa, ISO 2811
Izturība pret ūdeni	Laba.
Ķīmiskā izturība	Iztur smēreļļas un taukus, augu un dzīvnieku taukus, terpentīnu, vaišpirtu un denaturēto spirtu. Neiztur, piemēram, atšķaidītāju, SFS-EN ISO 2812.
Noturība pret mazgāšanu	Laba pret visiem parastajiem mazgāšanas līdzekļiem, SFS-EN ISO 11998.
Karstumizturība	Iztur karstumu līdz 120 °C. Gaišie toņi augstā temperatūrā var dzeltēt, ISO 4211-3.
Sausais atlikums pēc tilpuma (%)	50
Uzglabāšana	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

MIRANOL

UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai ir virsmai jābūt sausai, gaisa un virsmas temperatūrai virs +5 °C, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %. Uzmanību: Žūšana pie minētajiem robežnosacījumiem ir lēnāka nekā normālos apstākļos, t.i., +23 °C, relatīvais mitrums 50 %. Šie žūšanas nosacījumi ietekmē īpaši tumšos toņus, kas tonēti ar Avatint pigmentiem.

Virsmas sagatavošana

Nekrāsotas virsmas:

No nekrāsotas virsmas notīrīt netīrumus, putekļus, rūsus, eļļas, taukus u.c.

Koka, skaidu plākšņu un kokšķiedras plātņu virsmas nogruntēt ar Jehu gruntskrāsu kokam vai ar Otex adhēzijas gruntskrāsu. Metāla virsmas sausās iekštelpās var uzreiz krāsot ar Miranol. Citos gadījumos ieteicams virsmu nogruntēt ar Rostex Super metāla gruntskrāsu. Cinkotas un alumīnija virsmas gruntēt ar Rostex Super metāla gruntskrāsu. Alumīnija virsmas slīpējot padarīt raupjas.

Iepriekš krāsotas virsmas:

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Atlupušo krāsu un rūsus noņemt ar skrāpi un virsmu noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Iedobumus un plaisas aizpildīt ar Spakkeli alkīda špakteltepi. Sliktā stāvoklī esošas virsmas nogruntēt ar Jehu vai Otex adhēzijas gruntskrāsu.

Krāsojot spilgti sarkanos vai dzeltenos toņos, koka virsmas nogruntēt ar Jehu, kas notonēta apdares krāsai līdzīgā tonī. Cinkotas, tērauda vai alumīnija virsmas nogruntēt ar gaiši pelēku Rostex Super.

Krāsošana

Pirms lietošanas Miranol rūpīgi samaisīt un nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar vaitspirtu 1050, uzklājot ar otu, vai atšķaidītāju 1032, uzklājot ar izsmidzināšanu. Miranol uzklāt ar otu vai izsmidzināšanu 1-2 kārtās.

Remontkrāsošana:

Ar Miranol krāsotas virsmas var pārkrāsota ar līdzīgām šķīdinātāja bāzes krāsām. Skatīt „Sagatavošana”.

Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli. Darbarīkus izmazgāt ar vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšana

Ne agrāk kā vienu mēnesi pēc krāsošanas: Netīras virsmas mazgāt ar neitrālu trauku mazgājamo līdzekli (pH 6-8) un sūkli vai mitru lupatu. Ļoti netīrām virsmām izmantot vāji sārmainu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu (pH 8-10) un suku, sūkli vai mitru lupatu. Virsmu rūpīgi noskalot.

Normālos apstākļos virsma pilnīgu cietību sasniedz vienu mēnesi pēc krāsošanas, tādēļ šajā laikā ar virsmu apieties saudzīgi. Ja ir nepieciešama virsmas tīrīšana, izmantot mīkstu birsti, mitru lupatu vai suku.

Remontkrāsošana

Ar Miranol krāsotas virsmas var pārkrāsota ar līdzīgām šķīdinātāja bāzes krāsām. Skatīt „Sagatavošana”.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķīdrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

MIRANOL

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom.. **UZMANĪBU.** Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. **Satur:** etilmetilketoksīms. Var izraisīt alerģisku reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izmantot aizsargcimdus.



GHS02



GHS07

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.