



TIKKURILA

## PIRTTI

PANEĻU BEICE, TONĒJAMA

### APRAKSTS

Ūdens bāzes, akrilāta beice.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Piemērota sienām, griestiem, durvīm, grīdām u.c. koka virsmām.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Paredzēta virsmu beicēšanai iekšdarbos. Lietojama saskaņā ar lietošanas pamācību.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 13.07.2020

## PIRTTI

### TEHNISKIE DATI

<b>Bāzes krāsas</b>	EP BĀZE
<b>Patēriņš</b>	10-16 m <sup>2</sup> /l. Patēriņš ir atkarīgs no koka sugas, porainības un cietības.
<b>Iepakojumi</b>	0.9 l, 2.7 l, 9 l
<b>Uzklāšanas metode</b>	Ar sūkli, otu vai izsmidzinātāju.
<b>Žūšanas laiks (23°C, gaisa relatīvais mitrums 50%)</b>	Putekļi neliņ pēc 1-2 stundām. Nākamo kārtu var uzklāt pēc 4-6 stundām.
<b>Bļivums (kg/l)</b>	1.0 kg/l.
<b>Izturība pret gaismu</b>	Laba.
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	6.6

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# PIRTTI

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai. Gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

### Virsmas sagatavošana

Jaunas koka virsmas noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Iepriekš apstrādātas virsmas noslīpēt līdz tīram kokam.

### Uzklāšana

Pirms lietošanas un arī darba laikā beici rūpīgi samaisīt, lai nodrošinātu vienmērīgu pigmenta sajaukšanos. Lai pārbaudītu toni, ieteicams veikt kontrolkrāsošanu uz atsevišķa dēlīša. Pārklājuma galīgais tonis ir atkarīgs no koka sugas, cietības un koka sākotnējā toņa, kā arī uzklāto kārtu daudzuma.

Beici uzklāt ar sūkli, otu vai izsmidzinātāju vienā kārtā. Lai izvairītos no toņa atšķirībām, virsmu no sākuma līdz beigām apstrādāt bez pārtraukumiem, bet apstrādājot lielas paneļu virsmas – vairākus dēļus uzreiz. Lai iegūtu gaišāku toni, beici atšķaidīt ar ūdeni, piemēram, attiecībā 1:1. Tumšāku toni var iegūt, uzklājot beici atkārti, kad pirmā kārtā ir nožuvusi.

Pēc pilnīgas beicētās virsmas nožūšanas, jāveic aizsarglakošana ar laku Kiva 10, Kiva 30 vai Kiva 70.

### Remontkrāsošana

Beicētā un lakotā virsma pilnīgu cietību un ķīmisko izturību sasniedz apm. pēc 2 nedēļām. Izvairīties tīrīt virsmu šajā laikā.

Virsmu tīrīt ar birsti, lupatu vai sūkli. Netīras virsmas var tīrīt ar neitrālu (pH 6-8) tīrīšanas līdzekli.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

## VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Satur: 1,2-benzotiazol-3(2H)-ons (BIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.