



## Titan

Fasado dažai mediniams paviršiams

*Colorex Titan* yra nusivalantys ir lengvai dengiami fasadų dažai, užtikrinantys itin patvarius rezultatus, maksimalų blizgesį ir dažų stabilumą. Dažai yra specialiai sukurti Šiaurės šalių klimatui su nauja unikalia poliuretano alkidų ir akrilo hibridų kombinacija, kuri suteikia paviršiui puikų elastingumą, minimalų vandens sugėrimą, saugo paviršių nuo nešvarumų ir pelėsių netgi šešėlinėse vietose. Aukšta UV apsauga ir 15 metų kokybės garantija!

Produkto sudėtyje yra biocidų IPBC, OIT ir Diuron, kurie užtikrina apsaugą nuo pelėsių ir dumblių atsiradimo. *Titan* galima dengti ant naujų arba anksčiau dažytų paviršių, kurie apdoroti aliejiniiais ar akrilo dažais.

### Dažymas:

- Visada perskaitykite instrukciją, kuri pateikta produkto etiketėje. Svarbu pasirinkti tinkamus darbo įrankius ir kruopščiai paruošti paviršius prieš dažymą.
- Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas. Jei reikia, anksčiau dažytus paviršius nuplaukite plovimo priemone nuo pelėjimo, nuplaukite vandeniu ir leiskite gerai išdžiūti. Jei ant paviršiaus yra grybelis, apdorokite paviršių tirpalu, kuris jį naikina. Naudokite storą šepetį ir gerai nutrinkite medinį paviršių.
- Prieš naudojimą gerai išmaišykite dažus.
- Laikykitės tinkamos darbo temperatūros. Oro ir paviršiaus temperatūra negali būti žemesnė nei + 5°C.
- Būkite atidūs dažant pjautinę medieną ir lentų galus. Ant naujų, neapdorotų lentų galų rekomenduojame dengti 2 sluoksnius dažų Colorex Grund H2O (gruntas alyva), ant obliuotos arba pjautinės medienos denkite 1 sluoksnį. Po to viską užtvirtinkite 1 sluoksniu padengus Colorex Utegrund Aqua.
- Colorex Titan denkite 2 sluoksniais. Tarp dažymų leiskite dažams nudžiūti! Nenaudokite dažų šaltame arba drėgname ore.
- Venkite dažymo ant įkaitusio paviršiaus arba dažymo tiesioginiuose saulės spinduliuose.

### Nudažius

- Prieš valymą nuskalauti įrankius ir kruopščiai nuplaukite vandeniu.
- Po naudojimo sandariai uždarykite dažų pakuotę ir laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Skystų likučių negalima pilti į kanalizaciją, juos reikia utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

### Valymas

- Fasado paviršiaus valymui naudokite drėgną kempinę arba šepetį.

Techninė informacija			
Naudojimas	Išorės darbams	Atsparumas plovimui	Class 1 (EN 13300)
Rišanti medžiaga	Akrilo / poliuretano alkidas	Priešgaisrinė sauga	Nedegus
Sausas likutis	34%		
Blizgesys	45 (pusiau blizgus)	Saugojimo laikas	2 metai uždaroje taroje, saugoti nuo šalčio
VOC - Category	(Cat A/e): 130 g/l (2010)	Min. darbo temp.	Min. +5°C
Darbo įrankių valymas	Vanduo	Išėiga	6–10 m <sup>2</sup> /L.
Skiedimas	Vanduo	Dengimas	Teptukas, volelis arba purškiklis
Džiūvimo laikas	Po 1h galima liesti 2-4 h galima perdažyti 48 h visiškai nudžiūvo	Pakuotė	9L

