



Stabil

Silikona alkīda krāsa āra koka paneljiem

Pašizlīdzinošs spīdīgs silikona alkīda bāzes segums kokmateriālu aizsardzībai āra apstākļos, galvenokārt koka fasādēm un koka izstrādājumiem ārdarbos.

Speciālas īpašības

- Stabil pamatā ir silikona alkīda saistviela, kuri piešķir krāsai noturību pret laika pstākļu nelabvēlīgas ietekmes, kas iepriekš alkīda krāsām vēl nav bijis pieredzēts.
- Krāsai piemīt ļoti augsta spīdīguma un toņa stabilitāte savienojumā ar alkīda augsto noturību pret ūdeni.
- Stabil ir ļoti viegla un viegli uzklājama krāsa.
- Ļoti augstais sausais atlikums kopā ar īpašo tauku alkīdu, kuri izmantoti produkta izgatavošanā, piešķir krāsai ļoti labu segtspēju.

Virsmas sagatavošana

- Vecas virsmas ir jānoberž ar metāla birstēm, lai noņemtu atlupušo krāsu.
- Virsma ir jānomazgā ar piemērotu tīrīšanas līdzekli. Ja uz virsmas ir bijuši melni punkti, sēnītes vai aļģes, virsma ir jāapstrādā ar dezinficējošu tīrīšanas līdzekli.
- Atvērti savienojumi un kokmateriālu gali ir jāapstrādā ar Grund I Klassisk, lai izvairītos no iespējamās ūdens iekļūšanas kokmateriālā nākotnē.
- Stabil uzklāt normāli, neatšķaidītā veidā vai arī, ja koksne ir ļoti sveķaina vai cieta, atšķaidītu ar maksimāli 10-15 % vaišpirtu.

Uzklāšana

- Uzklāt plānās kārtās izmantojot stingru otu un dziļi iestrādāt krāsu slānī, lai krāsa dziļi iesūktos koksnē.
- Labāk ir uzklāt vairākas plānas kārtas, atļaujot tām izžūt ar vairākām dienām starpā, nekā dažas biezas kārtas.
- Ievērojiet, ka kārtas, padara krāsas toni piesātinātāku.
- Krāsu nekādā gadījumā nedrīkst uzklāt uz siltas koksnes vai uz tādas, kura atrodas tiešos saules staros. Karstums liek ļoti ātri iztvaikot šķīdinātājam, kas samazina krāsas iespēju dziļi iesūkties koksnē, riskējot radīt sliktu saķeri.
- Uzklāt apstākļos, kuros gaisa, krāsas un virsmas temperatūra nav zemāk par +5°C. Pie zemām temperatūrām žūšanas laiks būs ilgāks.
- Ievērsiet uzmanību, krāsa kļūs tumšāka, ja tiks uzklāti vairāki slāņi.

Tehniskā informācija

Lietošana	Ārdabos	Patēriņš	5-8 m ² /l zāgēts koks, 10-15 m ² /l ēvelēts koks
Saistviela	Alkīds/silicon alkīds	Viskozitāte	400 cP
Spīdums	50%, pusspīdīga	Uzklāšanas metode	Ota
Blīvums	1,1kg/l	Sausais atlikums	50% no tilpuma
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs	Vaišpirts	Bāzes krāsa	Balta A/C bāze
Uzklāšanas t^o	Min +5°C	Iepakojums	0,9L, 2,7L, 9L
Žūšanas laiks	6-12h atkarībā no gaisa temperatūras un mitruma	Uzglabāšanas laiks	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)

