

ADLER Legno-Dura-Öl

7035000200

Matēta universāla eļļa mēbelēm, grīdām u.c. – industriālai un profesionālai lietošanai.

Vispārēja informācija

Matēta, ātri žūstoša eļļa cietkoksnes un skujkoku universālai virsmas apstrādei ar minimālu slāņa veidošanos. Tiek saglabāts koksnes dabiskais izskats un sajūta. Produktam raksturīga ļoti laba iesūkšanās, minimāli izceļ koksnes tekstūru, ļoti laba aizpildīšanas spēja, lieliska ūdens un ķīmiskā izturība, un ļoti viegla uzklāšana. Antistatisks. Sacietēšana notiek ar skābekļa absorbciju gaisā (oksidatīvā žūšana).

Speciālās īpašības un testēšanas standarti




- DIN 53160-1 vai DIN 53160-2 izturība pret sviedriem un siekalām
- ÖNORM EN 71-3 Rotaļlietu drošība; noteiktu elementu migrācija (nesatur smagos metālus)
- Francijas normatīvs DEVL1104875A par būvniecības pārklājuma izstrādājumu marķēšanu, lai noteiktu to gaistošo piesārņotāju emisiju: A +

Produkta sastāvs


Modificētas augu eļļas, vaski, silīcijskābe, benzīns bez aromātiskiem savienojumiem, bez svina un kobalta.

Pielietojuma jomas



- Mēbeļu un iekšējās apdares pārklāšanai, kas pakļauti parastam stresa līmenim, piemēram, guļamistabas un viesistabas mēbeles, kā arī koka grīdas un kāpnes.
- Iespējamās smakas dēļ mēbeļu un skapīšu iekšējām virsmām uzklājiet ne vairāk kā vienu plānu šī produkta kārtu.

Lietošanas instrukcija




- Pirms lietošanas, lūdzu, samaisiet.
- Produkta, apdarāmās virsmas un istabas temperatūrai jābūt vismaz + 5 ° C.
- Optimālie lietošanas apstākļi ir no 15 līdz 25 ° C ar relatīvo atmosfēras mitrumu no 40 līdz 80%.
- Uzmanību: Jāuzmanās, lai koksne būtu vienmērīgi slīpēta un produkts būtu vienmērīgi uzklāts!
- Lūdzu, ievērojiet mūsu darba vadlīnijas ARL 013 - Drošības pasākumi, apstrādājot oksidējoši žāvējošas eļļas un vaskus, un ARL 505 - Darba vadlīnijas alkīda sveķu lakām / caurspīdīgajām vielām un eļļām.

Lietošanas instrukcija



- Pirms lietošanas samaisīt.
- Virsmas un produkta temperatūrai jābūt vismaz +10° C.
- Izvairieties no tiešiem saules stariem (ļoti ātra žūšana).
- ADLER Floor-Finish 42140 ff var lietot 1 vai 2 komponentu variantā. Augstākas nodilumizturības panākšanai (C klase saskaņā ar ÖNORM C 2354) rekomendējam 2 komponentu lietošanu.
- Pārliecinieties, ka laka ir vienmērīgi izmaisīta.

Uzklāšanas tehnika



Uzklāšanas metode	Ar otu	Ar rulli	Bāciņpistole
Sprausla	-	-	1.5
Spiediens (bar)	-	-	3-4
Uzklāšana	2x		
Daudzums (g/m ²)	-	-	Apmēram 40
Patēriņš (m ² /l)	Apmēram 20		

Produkts ir gatavs lietošanai.

Apdarāmā izstrādājuma forma, tīrība un mitrums ietekmē produkta patēriņu. Lai iegūtu precīzus patēriņa aprēķinus iepriekš jāveic izmēģinājuma klājums.

Žūšana

(23 °C un 50 % rel.gaisa mitruma)



Katra kārtā žūst 5 stundas, bet pilnībā izžuvis pēc 7 dienām.

Iepriekš sniegtie skaitļi ir informatīvi. Žūšanas laiks ir atkarīgs no pamatnes veida, pārklājuma biezuma, temperatūras, gaisa apmaiņas un relatīvā atmosfēras mitruma.

Lai nodrošinātu nevainojamu žūšanu, ir jānodrošina laba telpas ventilācija.

Zema ventilācija, piem. no blīvas sakraušanas aizkavē žāvēšanu.

Zema temperatūra vai augsts gaisa mitrums paildzina žūšanas laiku.

Koksnes veidiem, kas bagāti ar ekstraktvielām (piemēram, ozols, iroko), žāvēšanas process var aizņemt ilgāku laiku.

Darbarīku tīrīšana



Ar ADLER Legno-Reiniger 80025

Apdarāmā virsma, tās īpašības

Smalki poraini un rupji poraini masīvkoki, skujkoki. Nav piemērots tropiskiem kokiem, piemēram, Ipe, Massaranduba, Bangkirai utt.

Pamatnei jābūt sausai, tīrai, spējai noturēt krāsu, brīvai

no tādu vielu atdalīšanas kā smērviela, vasks, silikons, sveķi utt.

bez koka putekļiem, kā arī pārbaudīts, vai tas ir piemērots pārklāšanai.

Koksnes mitrums

Cieto koku sugas: 12 % +/- 2 %

Mīksto koku sugas: 15 % +/- 2 %.

Virsmas sagatavošana

Mēbeles: Pēdējā koka slīpēšana, ar 220 grauda slīppapīru

Koka un parketa grīdas: pēdējā koksnes slīpēšana ar 150 grauda slīppapīru

Gruntēšana

1x ADLER Legno-Dura-Öl 7035000200

Žūšana: apm. 5 stundas

Starpslīpēšana



Viegla slīpēšana ar 220 – 280 grauda slīppapīru.

Notīriet slīpēšanas putekļus.

Gala pārklājums

1x ADLER Legno-Dura-Öl 7035000200

Apkope un atjaunošana

Lūdzu, ievērojiet mūsu darba vadlīnijas ARL 258 - instrukcijas par kopšanu. Mēbeles apstrādātas ar ADLER Legno-Dura-Öl un ARL 257 – kopšana, instrukcijas grīdām, kas apstrādātas ar ADLER Legno-Dura-Öl.

Iepakojumi

0.75L, 2.5L, 10L

Tonis un spīdums

Caurspīdīgs 7035000200

Ieteicams sagatavot izmēģinājuma paraugu uz oriģinālā substrāta, izmantojot pārklājuma sistēmu, kas izvēlēta, lai novērtētu gala toni.

Papildprodukti

ADLER Legno-Reiniger 80025

Uzglabāšana



Vismaz 1 gads oriģinālajos aizzīmogotajos traukos.

Pārliecinieties, ka produkts ir aizsargāts no mitruma, tiešiem saules stariem, sala un augstas temperatūra (virs 30° C).

Mēs iesakām atvērto trauku saturu pārvietot uz mazākiem, lai novērstu želejas veidošanos / plēves veidošanos.

GISCODE

Ö60

Drošības informācija



Papildu informācija par drošību transportēšanas, uzglabāšanas laikā Pārkraušanu, kā arī iznīcināšanu var atrast attiecīgajā drošības datu lapās. Pašreizējai versijai var piekļūt internetā vietnē www.adler-lacke.com.

Produkts ir piemērots tikai rūpnieciskai un profesionālai lietošanai

Parasti ir jāizvairās no krāsu aerosolu ieelpošanas izsmidzināšanas laikā.

To nodrošina, pareizi izmantojot elpošanas masku (kombinācija filtrs A2 / P2).

Produkta lietošana krāsošanas kabīnēs, kas ir piesārņotas ar nitrocelulozi saturošiem izsmidzinātiem putekļiem ir aizliegts, ņemot vērā pašai aizdegšanās risku!