



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 01.04.2022



TIKKURILA

## LUJA CERAMIC TILES

PUSMATĒTA IEKŠDARBU KRĀSA KERAMISKAJĀM FLĪZĒM

### APRAKSTS

Pusmatēta krāsa keramiskajām flīzēm.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Keramiskās sienu flīzes sausās un mitrās telpās (piemēram, vannas istabās, virtuvēs) un grīdas flīzes sausās telpās, kas pakļautas vieglai mehāniskajai slodzei (piemēram, tualetes telpās).

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Krāsai ir izcila adhēzija, tāpēc nav nepieciešams papildus izmantot gruntkrāsu. Tonējama saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm. Krāsotā virsma ir īpaši izturīga pret karstu un aukstu ūdeni, šampūniem, ķīmiskajiem tīrīšanas līdzekļiem un dažādiem traipiem (eļļa, kečups, sula u.c.).



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 01.04.2022

## LUJA CERAMIC TILES

TEHNISKIE DATI	
<b>Bāzes krāsas</b>	A BĀZE, C BĀZE
<b>Toņi</b>	<b>Toņu kartes:</b> Izjūti krāsas - toņu karte, Izjūti krāsas 2020 - toņu karte, Deco Grey - toņu karte, Color Now 2022. Tonējama saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm.
<b>Spīdums</b>	Pusmatēts. 4/RT-klasifikācija
<b>Patēriņš</b>	10-12 m <sup>2</sup> /l
<b>Iepakojumi</b>	A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l
<b>Uzklāšanas metode</b>	Ota, filca rullis gludām virsmām (5-7 mm plūksna)
<b>Žūšanas laiks</b>	Var pieskarties pēc 2h. Var uzklāt nākamo kārtu pēc 16h. Lietošanai gatava pēc 2 dienām. Uzmanību! Krāsa sasniegs savu galējo izturību pēc 28 dienām, tādēļ šajā laika periodā jāizvairās no mehānisku bojājumu radīšanas uz virsmas.
<b>Bļivums (kg/l)</b>	apm. 1.2 kg/l, ISO 2811
<b>Ķīmiskā izturība</b>	Iztur tīrīšanas līdzekļus un vājus šķīdinātājus, piemēram, vaitspirtu. Kafijas, tējas u.c. traipus notīrīt nekavējoties.
<b>Noturība pret mitru berzi</b>	SFS-EN 13300 klase 1, ISO 11998.
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	40
<b>GOS</b>	(kat A/i) 140g/l(2010) Luja Ceramic Tiles maksimālais GOS saturs ir 140 g/l.
<b>Uzglabāšana</b>	Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Tonētu produktu vai produktu nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# LUJA CERAMIC TILES

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

### Virsmas sagatavošana

No virsmām notīrīt kaļķakmeni, izmantojot kaļķakmens noņemšanas līdzekli (piemēram, Tikkurila Supi Saunapesu).

Lai noņemtu taukus, eļļu vai citus netīrumus, izmantot piemērotu tīrīšanas līdzekli (piemēram, Tikkurila Maalipesu).

Noņemt veco silikonu ar asu nazi. No virsmas noņemt visus silikona atlikumus, izmantojot silikona noņemšanas līdzekli.

Ar lielu ūdens daudzumu rūpīgi noskalot virsmu, lai noņemtu mazgāšanas līdzekļa atlikumus. Atļaut nožūt. Ņemt vērā, ka arī flīžu šuvēm pirms krāsošanas ir jābūt sausām.

### Gruntēšana

Gruntēšana nav nepieciešama.

### Krāsošana

Pirms krāsošanas virsmām jābūt pilnīgi tīrām un sausām. Krāsošanai izmantot otu vai filca rullī gludām virsmām.

1. Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt un ieliet krāsošanas vanniņā.
2. Plānā kārtā ar otu nokrāsot stūrus, flīžu savienojumus un vietas, kuras nevarat aizsniegt ar rullīti.
3. Uzklāt krāsu plānā kārtā ar filca rullīti. Neuzklāt pārāk daudz krāsas, jo tas var izraisīt krāsas notecēšanu.
4. Nākamo kārtu var uzklāt pēc 16 stundām.
5. Ievērojot tos pašus principus uzklāt otro kārtu.
6. Krāsošanas līmlenti noņemt uzreiz pēc pēdējās kārtas uzklāšanas.
7. Aizstāt noņemto silikonu ar jaunu.

### Darbarīku tīrīšana

Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Ar krāsoto virsmu dažas nedēļas apieties saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos krāsa sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, tās viegli tīra ar birsti, lupatu vai sūkli.

Ja nepieciešams, ne agāk kā apm. 1 mēnesis pēc krāsošanas:

Virsmas tīrīt ar mīkstu birsti, sūkli vai lupatu un neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli. Ļoti netīras virsmas var tīrīt ar viegli sārmainu (pH 8-10) mazgāšanas līdzekli un lupatu vai sūkli. Neizmantot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, raupjus sūklus u.c. Rūpīgi noskalot virsmu.

### Remontkrāsošana

Ar Luja Ceramic Tiles krāsu krāsotas virsmas var pārkrāsot ar to pašu krāsu. Skatīt „Sagatavošana”.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.



## LUJA CERAMIC TILES

### VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

#### saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Šis produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem. Izmantot aizsargcimdus. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: C(M)IT/MIT (3:1).

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.