



UTEGRUND 2 in 1

PRODUKTA TEHNISKO DATU LAPA

27.10.2021.

1.lpp. no 2.

PRODUKTA APRAKSTS:

UTEGRUND 2 in 1 ir jauna veida gruntskrāsa kokam ārdarbos, kas aizvieto iepriekš tradicionāli izmantoto sistēmu ar gruntēšanas eļļu un gruntskrāsu.

Produkts sasaista irdenās koksnes šķiedras un nodrošina labu adhēziju pirms noslēdzošās pārklājuma kārtas uzklāšanas. Īpašā pigmentācija aizsargā koksni no kaitīgās UV-staru iedarbības un tās krāsas tonis ir līdzīgs jaunās koksnes krāsai. UTEGRUND 2 in 1 piešķir virsmai ūdens atgrūdošas īpašības un aizsargā pret dabisko novecošanos, visa krāsošanas sistēma kopumā nodrošina ilgāku un labāku virsmas izturību. Produkts satur vielas, kas aizsargā no aļģu un pelējuma veidošanās krāsas plēvē un uz virsmas.

Izmanto pirms COLOREX TITAN vai STORM produktu uzklāšanas uz tīras koksnes, lai nodrošinātu pret laikapstākļu iedarbību izturīgu krāsojuma sistēmu. Pirms lietošanas labi samaisīt. Pamatvirsmas, kas iepriekš tika apstrādātas ar linsēkļu eļļu vai lineļļas pernicu, jānotīra līdz tīrai koksnei.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Lietošana:	Ārdarbos
Saistviela:	Alkīds
Blīvums:	1,02kg/l
Sausais atlikums:	25%
Spīdums:	Pusspīdīgs
Noturība pret mitru berzi:	1.klase (EN 13300)
Šķaidītājs/tīrīšana:	Ūdens
Materiāla patēriņš:	6-10 m ² /l (atkarībā no virsmas)
Uzklāšanas t ₀	Min.+5°C
Uzklāšanas metode:	Ota, rullītis un pulverizators
Sauss no putekļiem:	1h
Var uzklāt nākamo kārtu:	2-4h
Pilnībā nožuvis:	24-48h
Derīguma termiņš:	Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)
Uzliesmojamība:	Nav degošs
GOS kategorija:	(Cat A/a): 10 g/l (2010)

Colorex



UTEGRUND 2 in 1



PRODUKTA TEHNISKO DATU LAPA

27.10.2021.

2.lpp. no 2.

Lietošana:

PIRMS KRĀSOŠANAS

Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un sausai, apstrādes un žūšanas laikā gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Noslīpēt asas malas. No iepriekš krāsotas virsmas notīrīt atlupušās krāsas kārtas. Apstrādājamo virsmu nomazgāt ar speciālu mazgāšanas līdzekli un pēc tam ļaut labi nožūt. Ja uz virsmas ir bijuši melni punkti, sēnītes vai aļģes, virsma ir jāapstrādā ar dezinficējošu tīrīšanas līdzekli.

KRĀSOŠANA

UTEGRUND 2 in 1 uzklāt ar otu un rūpīgi iestrādāt koksne, izvairoties no produkta izžūšanas krāsošanas laikā. Produkta uzklāšana jāveic nepārtraukti visā dēļu/plākšņu garumā. Jauna koksne ir jāapstrādā ar Utegrund 2 in 1 pirms vai tūlīt pēc tās montāžas. Uzklāt noslēdzošo segkrāsu ne mazāk, kā 2 kārtās 1 mēneša laikā pēc gruntēšanas.