

## PROJEKT Primer



### Gruntējuma krāsa griestiem un sienām iekšdarbos

- Laba adhēzija
- Augsta segtspēja un baltums
- Viegli uzklājama un nešakstās krāsojot

Augstas kvalitātes ūdens bāzes gruntējuma krāsa sienām un griestiem iekštelpās. Krāsa speciāli radīta profesionāļiem, viegli uzklājama, nešakstās krāsojot, veido pilnīgi matētu, gludu virsmu. Pielietojama betona, apmetuma, ģipškartona, kokšķiedras plākšņu, stikla šķiedras un krāsojamo tapešu gruntēšanai, pirms krāsošanas ar ūdens bāzes krāsām.

Gruntējuma krāsai ir ļoti laba segtspēja un aizpildīšanas spēja, tā nodrošina virsmas krāsai vienmērīgu spīdumu pat pārkrāsojot vienu reizi. Projekt Primer sagatavo vienmērīgu virsmu apdares krāsas uzklāšanai un samazina apdares krāsas patēriņu.



Swedish paint  
Since 1955

|  |  |
|--|--|
| <b>Pielietojums</b>                        | Iekšdarbiem  |
| <b>Saistviela</b>                          | VAE  |
| <b>Sausais atlikums pēc tilpuma</b>        | 37%  |
| <b>Sausais atlikums pēc svara</b>          | 58%  |
| <b>Blīvums</b>                             | 1.43 kg/l  |
| <b>Viskozitāte</b>                         | 180 cP   |
| <b>Spīdums</b>                             | 2-3 (pilnīgi matēts)   |
| <b>Atšķaidītājs / instrumentu tīrīšana</b> | Ūdens  |
| <b>Teorētiskais patēriņš</b>               | 7-12 m <sup>2</sup> /l atkarībā no virsmas raupjuma, uzsūkšanas un lietojamā instrumenta |
| <b>Krāsošanas apstākļi</b>                 | +5° - +30°C  |
| <b>Krāsošanas instrumenti</b>              | Ota, rullītis un pulverizators   |
| <b>Putekļu neuzņēmīga pēc:</b>             | 1 h (20°C, 60%RF)  |
| <b>Pārkrāsojama pēc:</b>                   | 3 h  |
| <b>Pilnīgi nožuvis</b>                     | 24 h   |
| <b>Uzglabāšanas laiks</b>                  | 2 gadi neatvērtā oriģinālā iepakojumā  |
| <b>Krāsas tonis</b>                        | Balts  |
| <b>GOS kategorija</b>                      | Kat. A/a, robežvērtība 30 g/l  |
| <b>Uzliesmošanas spēja</b>                 | Neuzliesmojošs   |

## Lietošanas instrukcija

### Virsmas sagatavošana un uzklāšanas nosacījumi

No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu. Ar kīri vai kaļķa krāsu krāsotas virsmas, kā arī drūpošas un ļoti uzsūcošas virsmas mehāniski notīrīt un gruntēt ar MICRO Tiefgrund. Virsmas ar pelējuma sēnīti dezinficēt, lietojot speciālu līdzekli, saskaņā ar lietošanas instrukciju. Mitruma bojātas vietas, vai no nikotīna sadzeltējušas vietas gruntēt ar speciālu gruntēšanas krāsu. Metāla detaļas vai rūšējošas skrūves gruntēt ar antikorozijas gruntskrāsu. Jaunas cinkotas virsmas nomazgāt ar piemērotu mazgāšanas un attaukošanas līdzekli. Spīdīgas un ļoti gludas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špaktelēt un izlīdzināt virsmu ar kvalitatīvu špakteltepi. Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai un viendabīgai.

Krāsošanas laikā, gaisa un virsmas temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%.

### Uzklāšana

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Krāsa ir gatava lietošanai, bet ja nepieciešams, to var nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Lai izvairītos no toņu atšķirības, visu nepieciešamo krāsas daudzumu sajaukt vienā traukā, vai nepārtraukti papildināt lietojamās krāsas trauku no nākamās bundžas.

Krāsot ar otu vai rullīti. Krāsojot ar pulverizatoru krāsu nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Atkārtoti krāsot pēc 3 stundām. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt.

Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi "slapjš slapjā", veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Lietojiet pietiekami daudz krāsas rullīti, lai krāsojums būtu vienmērīgs. Ja esat labrocis, sienu krāsojiet virzienā no kreisās puses uz labo visu virsmu no apakšas līdz augšai. Ja esat kreilī, attiecīgi no labās uz kreiso. Krāsojot griestus, krāsojiet krusteniski, bet pēdējo kārtu krāsojiet gaismas krišanas virzienā.

### Transportēšana un uzglabāšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā, cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no sala. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma.

### Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Strādājot izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Slīpēšanas darbu laikā uzvelciet aizsargmasku pret putekļiem un

nodrošiniet labu ventilāciju. Pirms instrumentu mazgāšanas ar ūdeni tos kārtīgi noslaukiet. Pēc lietošanas uzmanīgi aizvākojiet bundžu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Šķidros atlikumus neizlejiet kanalizācijā, bet iesniedziet vietējā savākšanas punktā.

Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

### Sargājiet vidi, tāpat kā to darām mēs!

Sargāt no bērniem. Satur biocīdos produktus: BIT, C(M)IT/MIT (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju. Produkts satur maks. 30 g GOS/L. Robežvērtība ir 30 g GOS/L (kat. A/a).

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides.