



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

YS---M009/-----

Ūdens bāzes eļļa parketam un mēbelēm ar bišu vasku

Galvenās produkta īpašības:

<ul style="list-style-type: none"> Pārklājums var būt kontaktā ar pārtiku. Atbilstība UNI EN71-3:2019 standartam (drošs rotallietām) 	<ul style="list-style-type: none"> Sajaucot ar cietinātāju iegūst nedzeltējošu pārklājumu. Laba nodilumizturība.
<ul style="list-style-type: none"> Eļļu maisījums, PU sveķi un vaski ar lielisku izturību pret ūdeni Ātra un viegla uzklāšana 	<ul style="list-style-type: none"> Satur daudz vasku, kas piešķir virsmai augstu ūdens atgrūšanu un zidainu efektu

Versijas:

YS---M009	Caurspīdīgs	YS---M009/--T94	Dabīga koka efekts
-----------	-------------	-----------------	--------------------

Rekomendējams pielietojums:	<ul style="list-style-type: none"> Parkets Mēbeles Restaurācija
Uzklāšanas metodes:	Rullis, ota, švamme, izsmidzināšana.
Produkta sagatavošana:	Pievienot cietinātāju 5 % YC M403 (vai alternatīvi YC M401, YC M402 un YC M404 tādā pašā attiecībā) nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar 5-10% ūdeni vai ar AY M450 vasaras laikā .

Ķīmiskās – fizikālās īpašības pie 23°C

Sausais atlikums (%)	18 ± 1
Blīvums (g/cm ³)	1,010 ± 0,020
Viskozitāte DIN 4 (s)	16 ± 3
pH	7 - 8

Uzklāšanas īpašības

Maksimālais vertikālei (µm slapjšs)	-
Uzklāšanas daudzums N°	2 - 3
Ieteicamais daudzums vienai kārtai (g/m ²)	no: 50 līdz: 80
Intervāls starp kārtām	1-2 h
Patēriņš (m ² /litri)	12 - 24

Galvenās pārklāšanas sistēmas īpašības

Žūšana 20°C pie relatīvā gaisa mitruma 45–65%: 80 g/m ²		Paātrinātā žāvēšana		
			Temperatūra	Laiks
Putekļi nelīp	30 min	Flash off	/	/
Var pieskarties	60 min	Gaisa tunelis	/	/
Pārklājams	1 - 4 h	Atdzesēšana	/	/
Slīpējams	2 - 4 h			
Var staigāt pēc	24 h			

Virsmas sagatavošana: Notīrīt koksnes virsmu, noslīpēt izmantojot (150-180 grauda smilšpapīru). Pirms eļļas uzklāšanas atīrīt noslīpēto virsmu ar putekļusūcēju. Gadījumā ja uzklāšana ir paredzēta uz krāsotas virsmas, tad izmantot ūdenī nešķīstošas beices, piemēram TY M003, lai izvairītos no pārslīpētās krāsas smērēšanās. Pēc pirmās kārtas nožūšanas slīpēt ar 320-400 smilšpapīru, lai noņemtu uzbriedušās šķiedras un varētu pārklāt nākamo kārtu. Restaurējot jau iepriekš krāsotu virsmu, iesakām nedaudz noslīpēt ar 400 smilšpapīru, notīrīt un izmantot eļļu ar cietinātāju.

Lietošanas instrukcija: uzklāšana ar tradicionālu izsmidzināšanu, out, rulli vai švammi. Produkts uzreiz ir gatavs lietošanai, vasaras periodā var pievienot AY M450, lai atvieglotu uzklāšanu un plūstamību. Ja ir nepieciešamība pēc nedaudz ietonēta produkta pievienot nelielu daudzumu atiecīgā toņa beices TY M003 pie YS M009 caurspīdīgās bāzes. Pēc 2-4 h pārslīpēt, lai noņemtu uzbriedušās koka šķiedras, izmantojot (320-400 grauda smilšpapīru), pēc tam notīrīt un pārklāt ar to pašu eļļu. Pēc 2-4 stundām, ja ir vajadzība, uzklāt trešo kārtu. Lietojot cietinātāju uzlabojas estētiskais izskats, kā arī uzlabojas nodilumizturība un ķīmiskā noturība. Ļoti ieteicams izmantot cietinātāju, ja izmanto YS --- M009 / - T94.

Piezīmes:

- Labi samaisīt pirms lietošanas
- Uzglabāt temperatūrā no 5 līdz 35 ° C
- Glabāšanas laiks 18 mēneši
- Uzklājot eļļu darba vides temperatūra nedrīkst būt zem 15 ° C, jo uzklājot pie zemākas temperatūras samazinās mehāniskā un ķīmiskā izturība salīdzinājumā ar uzklāšanu pie eļļai paredzētās temperatūras
- Eļļas pārpalikumus (mazgāšanas ūdeņus, šķidrums no uzklāšanas kamerām) jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem, nekādā gadījumā neizliet kanalizācijā.
- Instrumentu tīrīšanai ieteicams izmantot ūdeni, ja ir izveidojusies materiāla sausā atlikuma nogulsnešanās, tad izmantot AY---M460 ļaujot tam iedarboties uz nakti, pēc tam noskalot ar ūdeni

What to do ...	Pievieno	% daudzums	
		%	Grami uz 5 litriem
Uzlabot plūstamību	AY M450	2 - 10	100 - 500
Novērst krāteru veidošanos	AY M457	0,2 - 1	10 - 50